

CoverPRO

Coverstrip

VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ Geen perforatie EPDM membraan
- ✓ Draagt bij aan levensduur daksysteem

Productomschrijving

CoverPRO Coverstrip is een semi ge vulkaniseerde en ongewapende EPDM met een zelfklevende onderzijde voor verwerking bovenop de CoverPRO EPDM membranen voor het waterdicht inwerken van naadverbindingen en 2D detailleringen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|----------------------|
| Apfelsterkte | ≥ 25N/50mm |
| Afschuifsterkte | ≥ 200N/50mm |
| Verwerkingstemperatuur | 5 - 40°C |
| Rek bij breuk | 300% |
| Dikte | 1,9mm |
| Kleur | Zwart |
| Toebehoren | CoverPRO EPDM primer |

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel. Teken het gebied af waar de CoverPRO Coverstrip aangebracht dient te worden. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Plaats de CoverPRO Coverstrip op het afgetekende gebied met primer en verwijder de wegtrekfolie onder een hoek van 90° waarbij handmatig de CoverPRO Coverstrip wordt aangedrukt. Druk vervolgens de CoverPRO Coverstrip aan met een aandrukroller. Alle geknipte randen dienen te worden afgesaald met de CoverPRO Sealkit. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| CoverPRO Coverstrip | Rol 152mm x 30,48m / doos 2 rol |
| CoverPRO Coverstrip | Rol 152mm x 7,62m / stuk |

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 24 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO Coverstrip het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.